



PRODUCT	DIKTE IN MM	ΔD - WAARDE	WARMTECAPACITEIT	VOLUMIEKE MASSA	RD - WAARDE	FASEVERSCHUIVING
		declared	J/kg.K	kg/m ³	50 mm	bij 12 cm dikte
Easycell	50	0,038	2020	30-60	1,37	4,6 uur
Polystyreen platen	50	0,035	1450	15	1,39	0,9 uur
Minerale wol	45	0,034	920	16	1,30	0,6 uur